· TECHNISCHES DATENBLATT ·

· TECHNICAL DATASHEET · FICHE TECHNIQUE · FICHA TÉCNICA ·

CORNUCHEM 5 (Chemikalienbeutel & -folien) (bags & films for chemicals)

Nr. **No.**	Eigenschaften **Properties · Caractéristiques · Características**	Einheit **Unit · Unité · Unidad**	Messwert **Value · Valeur · Valor**	Messmethode **Method · Méthode · Método**
1	Dichte Density Densité Densidad	g / cm³	0,960	in Anlehnung an following · suivant · según DIN EN 1183
2	Dicke Thickness Epaisseur Grosor	µm	nach Bestellung as ordered selon commande bajo pedido	in Anlehnung an following · suivant · según GPA (Thicknessprofile)
3	Zugfestigkeit längs Tensile Strength machine direction Résistance à la traction direction extrusion Resistencia a la extensión vertical	N / mm2	20	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
4	Zugfestigkeit quer Tensile Strength transverse direction Résistance à la traction direction transversal Resistencia a la extensión transversal	N / mm2	18	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
5	Bruchdehnung längs Elongation at break machine direction Allongement à la rupture direction extrusion Alargamiento de roturas vertical	%	230	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
6	Bruchdehnung quer Elongation at break transverse direction Allongement à la rupture direction transversal Alargamiento de roturas transversal	%	530	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 882
7	Schmelzpunkt Melting point Point de fusion Punto de fusión	°C	85 -3/+5	in Anlehnung an following · suivant · según DIN 51005 (DSC)
8	Vicat-Erweichungstemperatur Vicat softening temperature Point Vicat temperatura de reblandecimiento Vicat	°C	58	in Anlehnung an following · suivant · según ASTM D 1525
9	Abmessung und Ausführung Dimension and Design Dimension et Version Dimensión y ejecución	nach Bestellung as ordered selon commande bajo pedido		

· TECHNISCHES DATENBLATT ·

· TECHNICAL DATASHEET · FICHE TECHNIQUE · FICHA TÉCNICA ·

CORNUCHEM 5 (Chemikalienbeutel & -folien) (bags & films for chemicals)

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG INDICATIONS FOR STORAGE AND APPLICATION MENTIONS CONCENANT STOCKAGE ET APPLICATION INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN Y EL ALMACENAJE		
a)	Lagerzeit Storage time Temps de stockage Tiempo de almacenaje	ab Lieferdatum 12 Monate 12 months from delivery date à partir de la date de livraison 12 mois 12 meses despues de la entrega
b)	Lagertemperatur Storage temperature Température de stockage Temperatura de almacenaje	+ 20° C / ± 10° C
c)	Relative Luftfeuchtigkeit Relative humidity (RH) Humidité relative Humedad relativa del aire	30 -90 %
d)	Lagerung Storage Stockage Almacenaje	in geschlossenen Räumen in closed rooms dans un espace fermé en espacios cerados
e)	Einwirkung von UV-Strahlung Exposure to UV-radiation Exposition aux UV Exposición a rayos UV	ist zu vermeiden *nicht zutreffend bei UV-stabilisierter Folie to avoid *not applicable for UV-resistant film à éviter *non-pertinent pour film résistent aux UV a evitar *no aplicable en film resistente a UV

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es HANFWOLF GmbH & Co. KG verlässt und umfasst nicht die gegeben falls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlingsschritte vorgenommenen Veränderungen.

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the company HANFWOLF GmbH & Co. KG and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Los datos que aperecen en esta hoja de especificaciones son fruto de nuestra experencia y se ofrecen a título orientativo. Los datos ariba indicados son valores promedios y no constituyen una garantía real de sus propiedades. Esta declaración se limita al material suministrado de HANFWOLF GmbH & Co. KG y no abarcan modificaciones en procesos posteriores de su manipulación y/o conversión despues de su entrega